



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

CONCRETE SHINE



DESCRIÇÃO

Concrete Shine é um revestimento acrílico decorativo que formam nuances com intensidades semelhantes à concreto aparente.

CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS

- Produto monocomponente
- Anti mofo
- Fácil aplicação pronto pra uso
- Aceita polimento
- Hidrorrepelente.

INDICAÇÃO / USOS

Superfícies de reboco, concreto, fibrocimento, sobre massa corrida e massa acrílica, gesso e repintura em áreas internas.

DADOS DO PRODUTOS

EMBALAGEM	1kg 4kg
DIMENSÃO / FARDO	Potes de 1kg – A- 12,8 cm; C- 10,8cm; L- 10,8cm. Fardo com 6 potes - A-13cm, C-37cm, L-24,5 cm Galão de 4kg– A- 21 cm; C- 19,3cm; L- 19,3cm. Fardo com 4 galão – A- 21cm; C-36,5cm; L-36,5cm
CONFIGURAÇÃO DO PALLET	1kg- Total de fardos com 6 unidades 84 Lastro – 12 Potes Altura – 7 Potes 4kg- Total de fardos com 4 unidades 30 Lastro – 6 Galões Altura – 5 Galões
ASPECTO / COR	Massa viscosa em diversas cores.
DENSIDADE	1,2 kg/l a 25°C
COMPOSIÇÃO	Resina acrílica base água, cargas minerais e aditivos.
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação
TIPO DE PRODUTO	Não inflamável

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

CONSUMO	De 2 a 3m² por kg, pode variar de acordo com a porosidade do substrato.
RENDIMENTO	1kg – 2 a 3m² 4kg – 8 a 12m²
NÚMERO DE DEMÃOS	Duas a três demãos
TEMPO DE CURA	03 horas entre demãos, 24 horas cura total.25°C e 60% URA).
TEMPERATURA AMBIENTE	Ideal entre 5°C e 37°C
TEMPERATURA DO SUBSTRATO	Ideal entre 5°C e 37°C
NORMAS	Não se aplica.
BASE DE RESULTADOS FINAIS	Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.
LIMITAÇÕES	Este produto não deve ser aplicado em superfícies esmaltadas, enceradas, vitrificadas ou não porosas. Não deve ser aplicado em locais que liberam óleo, plastificantes ou solventes gaxetas de vedação de borracha natural ou parcialmente vulcanizadas ou fitas; em superfícies cuja a temperatura esteja abaixo de 5°C ou acima de 37°C. Não aplicar sobre superfícies desmoldantes exemplos: Tintas, óleos, manta asfáltica, manta acrílica, superfícies lisas sem aderência, resinas em geral e outros impermeabilizantes.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

EQUIPAMENTOS

Espátula e desempenadeira inox.

BOAS PRÁTICAS DE APLICAÇÃO

O uso de EPI's como botas, luvas, máscara, óculos de proteção e macacão impermeável.

O uso de ferramentas adequadas e limpas otimizam o trabalho e podem ajudar a ter melhor rendimento.

Não utilizar o produto em ambientes próximos de fontes de calor ou ignição.

QUALIDADE DO SUBSTRATO / PRÉ MISTURA

O substrato deverá estar limpo e com porosidades, retirar qualquer contaminante que possa interferir na interação do produto com a base como tintas, óleos, vernizes, graxas, etc.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Elimine as impurezas como pó, manchas de gordura ou graxa, mofo ou partes soltas, deixando o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar na aderência do produto. A superfícies devem estar firmes, sem partes ocas ou descascamentos, totalmente nivelados e sem trincas. Não aplique o produto sobre superfícies betuminosas, como asfalto e piche. Para aplicação em bases cimentícias novas é necessário aguardar o prazo mínimo de 14 dias de cura. O produto não deve ser aplicado em base úmida ou com focos de infiltrações. A superfície deve estar lisa e plana para garantir um acabamento perfeito. Os substratos devem ser tratados a Base Preparadora incolor para igualar a absorção do substrato.

PREPARAÇÃO DA MISTURA

Pronto para uso

APLICAÇÃO

Misturar o produto antes de realizar a aplicação. Aplicar com desempenadeira de cantos arredondados uma camada fina de acordo com o acabamento desejado, aplicar de duas três demãos