

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

CORTINA LÍQUIDA



DESCRIÇÃO

Verniz acrílico, levemente leitoso, à base de água. Seu acabamento fosco impede a total visibilidade sem perder a passagem natural da luz

CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS

- Confere para superfície transparente opacidade proporcionando privacidade sem perder a luminosidade.

INDICAÇÃO / USOS

Ideal para o fosqueamento de vidros de janelas, divisórias, portas etc.

DADOS DO PRODUTOS

EMBALAGEM	250ml 900ml
DIMENSÃO / FARDO	Pote de 250ml – A- 9,5 cm; C- 9cm; L- 6,5cm. Caixa com 12 potes - A-11,5cm, C-30,5cm, L-24,4 cm Pote de 900ml – A- 12,8 cm; C- 10,8cm; L- 10,8cm. Fardo com 6 potes - A-13cm, C-37cm, L-24,5 cm
CONFIGURAÇÃO DO PALLET	250ml- Total de caixa com 12 unidades 84 Lastro – 12 Potes Altura – 7 Potes 900ml- Total de fardo com 6 unidades 84 Lastro – 12 Potes Altura – 7 Pote
ASPECTO / COR	Líquido levemente esbranquiçado
DENSIDADE	1,01kg/l a 25°C
COMPOSIÇÃO	Emulsão acrílica especial, aditivos
VALIDADE	12 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA).
TIPO DE PRODUTO	Não inflamável

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

CONSUMO	100mL rende 1m ²
RENDIMENTO	250ml – até 2,5m ² uma demão. 900ml – até 9m ² uma demão. *Rendimento pode variar conforme a porosidade e absorção da base ou o método de aplicação.
NÚMERO DE DEMÃOS	Duas a três demãos
TEMPO DE CURA	Ao toque 2 horas. Cura total aproximadamente 48 horas (25°C e 60% URA).
TEMPERATURA AMBIENTE	Ideal entre 5°C e 37°C
TEMPERATURA DO SUBSTRATO	Ideal entre 5°C e 37°C
NORMAS	Não se aplica.
BASE DE RESULTADOS FINAIS	Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.
LIMITAÇÕES	Este produto não deve ser aplicado em superfícies esmaltadas, enceradas, vitrificadas ou não porosas. Não deve ser aplicado em locais que liberam óleo, plastificantes ou solventes gaxetas de vedação de borracha natural ou parcialmente vulcanizadas ou fitas; em superfícies cuja a temperatura esteja abaixo de 5°C ou acima de 37°C. Não aplicar sobre superfícies desmoldantes exemplos: Tintas, óleos, manta asfáltica, manta acrílica, superfícies lisas sem aderência, resinas em geral e outros impermeabilizantes.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

EQUIPAMENTOS

Rolo, pistola ou pincel.

BOAS PRÁTICAS DE APLICAÇÃO

O uso de EPI's como botas, luvas, máscara, óculos de proteção e macacão impermeável.

O uso de ferramentas adequadas e limpas otimizam o trabalho e podem ajudar a ter melhor rendimento.

Não utilizar o produto em ambientes próximos de fontes de calor ou ignição.

QUALIDADE DO SUBSTRATO / PRÉ MISTURA

O substrato deverá estar limpo e com porosidades, retirar qualquer contaminante que possa interferir na interação do produto com a base como tintas, óleos, vernizes, graxas, etc.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar a madeira livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato.

PREPARAÇÃO DA MISTURA

Pronto para uso

APLICAÇÃO

utilizar rolo, pistola ou pincel para a aplicação do produto. Aplicar de duas a três demãos em toda a superfície, espalhando de maneira uniforme.