

## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

# STONE MAKE



### DESCRIÇÃO

O Stone Make da linha LT Shine é uma tinta que deixa um acabamento decorativo texturizado ideal para transformar ambientes e obter um acabamento único com efeito semelhante a pedra.

### CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS

- Secagem rápida
- Acabamento fosco
- Não necessita de mão de obra especializada para ser utilizado

### INDICAÇÃO / USOS

### DADOS DO PRODUTOS

EMBALAGEM	250g 900g
DIMENSÃO / FARDO	Pote de 250g- A- 9,5 cm; C- 9cm; L- 6,5cm. Caixa com 12 potes - A-11,5cm, C-30,5cm, L-24,4 cm Pote de 900g – A- 12,8 cm; C- 10,8cm; L- 10,8cm. Fardo com 6 potes - A-13cm, C-37cm, L-24,5 cm
CONFIGURAÇÃO DO PALLET	250g- Total de caixa com 12 unidades 84 Lastro – 12 Potes Altura – 7 Potes 900g- Total de fardo com 6 unidades 84 Lastro – 12 Potes Altura – 7 Pote
ASPECTO / COR	Líquido viscoso em diversas cores (Consultar catalogo)
DENSIDADE	1,3 kg/l a 25°C
COMPOSIÇÃO	Resina acrílica, cargas minerais e aditivos.
VALIDADE	12 meses a partir da data de fabricação.

TIPO DE PRODUTO	Não inflamável
-----------------	----------------

## INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

CONSUMO	De 5 a 6m <sup>2</sup> por kg, pode variar de acordo com o efeito desejado.
RENDIMENTO	250g – 1,25 a 1,5 m <sup>2</sup> por demão 900g – 4,5 a 5,4 m <sup>2</sup> por demão
NÚMERO DE DEMÃOS	Duas a três demãos.
TEMPO DE CURA	De 2 a 3 horas ao toque. Cura total 72 horas.
TEMPERATURA AMBIENTE	Ideal entre 5°C e 37°C
TEMPERATURA DO SUBSTRATO	Ideal entre 5°C e 37°C
NORMAS	Não se aplica.
BASE DE RESULTADOS FINAIS	Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.
LIMITAÇÕES	Este produto não deve ser aplicado em superfícies esmaltadas, enceradas, vitrificadas ou não porosas. Não deve ser aplicado em locais que liberam óleo, plastificantes ou solventes, gaxetas de vedação de borracha natural ou parcialmente vulcanizadas ou fitas; em superfícies cuja a temperatura esteja abaixo de 5°C ou acima de 37°C.

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

### EQUIPAMENTOS

Pistola airless de baixa pressão diâmetro da agulha 1.8 mm, pincel macio, Pincel e desempenadeira.

### BOAS PRÁTICAS DE APLICAÇÃO

O uso de EPI's como botas, luvas, máscara, óculos de proteção e macacão impermeável.

O uso de ferramentas adequadas e limpas otimizam o trabalho e podem ajudar a ter melhor rendimento.

Não utilizar o produto em ambientes próximos de fontes de calor ou ignição.

### QUALIDADE DO SUBSTRATO / PRÉ MISTURA

O substrato deverá estar limpo e com porosidades, retirar qualquer contaminante que possa interferir na interação do produto com a base como tintas, óleos, vernizes, graxas, etc.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Elimine todo pó, umidade, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Aplique um fundo de acordo com o efeito desejado ou a Resina 5 em 1 para uniformizar a absorção do substrato. Recomenda-se a realização de testes antes da aplicação.

### PREPARAÇÃO DA MISTURA

Pronto para uso.

### APLICAÇÃO

Aplique com pistola airless de baixa pressão diâmetro da agulha 1.8 mm, pincel. Para aplicação com pistola, utilizar duas partes do Stone Make para uma parte de Resina 5 em 1, misturar levemente. O produto não deve ser misturado com a Resina 5 em 1 em caso de aplicação com pincel ou desempenadeira. Adicionar as cores desejadas em um recipiente limpo e misturar lentamente. O produto deve ser aplicado em toda a superfície, espalhando até obter o efeito desejado.